

Scopritela sul sito



pregyflam BA15

DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo D F I secondo EN 520, di spessore 15 mm a bordi assottigliati, con nucleo rinforzato con fibra di vetro e speciale formulazione per aumentarne la coesione ad alta temperatura.

IMPIEGO

Idonea alla realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti resistenti al fuoco, a cui conferisce anche incrementata resistenza agli urti, o per la protezione di elementi strutturali in acciaio.





























Consulta la scheda
di dettaglio
Rating System

Caratteristiche

Caratteristiche	
Tipo di lastra	D F I
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	15 mm ($\pm 0,5$ mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 2500, 3000 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	13,4 kg/m ²
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	n.d.
Assorbimento d'acqua superficiale	n.d.
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 650 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 250 N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	≤ 15 mm

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



 LEED Credit (v4)	MR Building Product Disclosure and Optimization	 EPD Environmental Product Declarations	 Etex Bilancio di Sostenibilità Sourcing of Raw Materials	 EPR e % RICICLATO Sourcing of Raw Materials	 C2C Material Ingredients	 EPR Construction and Demolition Waste Management	
	EQ Indoor Environmental Quality	 IACG Low Emitting Materials					
	IN Innovation	 EPD - SDS - ISO 9001 - ISO 14001 Integrative Analysis for Building Materials					
 LEED Credit (v4.1)	MR Materials and Resources	 EPD Environmental Product Declarations	 EPR e % RICICLATO Sourcing of Raw Materials	 C2C Material Ingredients	 EPR Construction and Demolition Waste Management		
	EQ Indoor Environmental Quality	 IACG Low Emitting Materials					
	IN Innovation	 EPD - SDS - ISO 9001 - ISO 14001 Integrative Analysis for Building Materials					
 WELL v2 (q2. 2022)	MATERIALS	OBBLIGATORIO SDS Restrict Asbestos	 IACG Restrict VOC Emissions	 C2C Select Products with Disclosed Ingredients	 C2C Select Products with Third-Party Verified Ingredients		
 BREEAM Credit NC Int 2016	MAT	 EPD Life Cycle Impacts	 ISO 14001 Responsible Sourcing of Construction Products	 EPR e % RICICLATO Material Efficiency			
	HEA Health and Wellbeing	 IACG Indoor Air Quality					
	WST Waste	 EPR Construction Waste Management	 Functional adaptability di prodotto è conforme				



CAM



IACG

Emissioni
dei Materiali/
Inquinamento Indoor

EPR

Disassemblabilità



% Riciclato

Materia Recuperata o
Riciclata

SDS

Sostanze Pericolose



% Riciclato

Tramezzatura e
ControsoffittiContiene Materiali
Rinnovabili

★ Punti/crediti possibili utilizzando **pregyflam BA15** ✓ Conforme ★ Punti Exemplary/crediti aggiuntivi

Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold
SDS: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
 costruire.green@etexgroup.com | www.siniat.it



Scopri di più sul primo servizio
di recupero e riciclo scarti