



**Finitura bianca ad azione idrorepellente per esterni – granulometria 0,6 mm**

Finitura di colore bianco a base di calce idrata e inerti selezionati idonea per la realizzazione di finiture idrofobizzate al civile formulata per esterni. Grado di idrorepellenza W1. Granulometria 0,6 mm. Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.

Premiscelato per finitura di intonaci cementizi composto da leganti aerei e idraulici con aggiunta di additivi ad azione idrorepellente e additivi atti a migliorare la lavorazione ed esaltarne le caratteristiche tecniche. Nel caso di superfici esposte ad acqua battente si deve prevedere ciclo di protezione con fissativo o pitturazione.

**PREPARAZIONE**

I fondi devono essere stabili, resistenti e puliti; polvere e sporcizia dovranno essere rimossi. Le irregolarità devono essere eliminate ed eventuali buchi dovranno essere sigillati almeno 24 ore prima della posa della finitura. Eliminare la polvere ed umidificare sempre la superficie prima dell'applicazione della finitura. I fondi particolarmente assorbenti e tendenti ad un debole sfarinamento, o a diverso grado di assorbimento, vanno adeguatamente trattati con **CONSOLIDANTE P1** fino ad ottenere un supporto valido per una buona adesione. Per le superfici particolarmente compatte ed irregolari, tipo calcestruzzo, si consiglia di applicare il rasante **RINOVO** al fine di rendere planare il fondo. Per fondi critici ed a scarsa adesione pretrattare sempre le superfici con **MINERAL GRIP** o **PRIMER 48**.


**APPLICAZIONE**

Si stende la finitura su fondi sempre umidi, eseguendo due passaggi incrociati fra loro fino ad ottenere una superficie planare per uno spessore compreso fra 1 mm e massimo 3 mm.

**Finitura spugnata o fratazzata:** dopo 2-4 ore, in funzione degli assorbimenti e delle condizioni e temperature ambientali, si procede all'esecuzione di feltratura con fratazzo di spugna, fino ad ottenere una superficie omogenea. Bagnare con acqua, ove occorra, per raggiungere l'aspetto estetico desiderato. Prestare una particolare attenzione alle zone di sovrapposizione eseguendo una lavorazione molto accorta. Precedentemente si è descritta la posa su un fondo solido e maturo, ma è consuetudine eseguire l'applicazione delle finiture anche su fondi non ancora induriti secondo la metodologia del "fresco su fresco". Questa prassi è da considerarsi molto valida in quanto facilita un miglior legame fra gli strati.

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere impastato con trapano rispettando la percentuale di acqua prevista senza aggiungere sostanze estranee. Eseguire l'impasto evitando la formazione di grumi. Applicare su fondi solidi e non polverosi evitando l'esposizione all'azione del vento ed eseguendo le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a +5 °C. La finitura può essere eseguita secondo la metodologia del "fresco su fresco" oppure su fondo perfettamente indurito. Non apportare la finitura su superfici lisce o tinteggiate. Proteggere il lavoro dal gelo. L'indurimento del prodotto è basato sulla presa idraulica che a basse temperature viene ritardata con conseguente indurimento anomalo. Non applicare su fondi gelati. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito [www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it).



**Certificato e marcato CE secondo UNI-EN 998-1 classe CSI**

**VANTAGGI**

- Prodotto con inerti selezionati di colore bianco;
- A base di calce idrata;
- Elevata traspirabilità;
- Ottima lavorabilità.

**IMPIEGHI**

Finitura di intonaci esterni a base di calce idraulica, calce/cemento.

**CONSERVAZIONE**

Il prodotto va conservato proteggendolo dall'umidità ed impiegato entro 6 mesi dalla data di confezionamento.

Tutte le info su [www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)



Finitura bianca ad azione idrorepellente per esterni – granulometria 0,6 mm

**DATI CARATTERISTICI**

Granulometria massima	<0,8 mm
Campo granulometrico	0-0,6 mm
Acqua di impasto	~30%
Densità del prodotto in polvere	~1300 Kg/m <sup>3</sup>
Densità del prodotto umido	~1700 Kg/m <sup>3</sup>
Densità del prodotto indurito	~1300 Kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alla compressione a 28 gg	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28 gg	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Assorbimento d'acqua per capillarità (W 1)	<0,4 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore	μ ~12
Resa per mm di spessore	~1,0 Kg/m <sup>2</sup>
Conducibilità termica	0,41 W/mK