



weberdry TNT

Tessuto non tessuto in polipropilene macroforato

- Facilità di posa grazie alla leggerezza e alla capacità di legare i due strati di applicazione
- Aumenta la capacità di crack bridging, di resistenza a fatica e più in generale di tutte le proprietà meccaniche dei prodotti **weberdry** compatibili, in cui viene inserita
- Facile da tagliare e modellare per trattare punti singoli

CAMPI DI IMPIEGO

weberdry TNT tessuto è un tessuto non tessuto in polipropilene macroforato per favorire il collegamento tra il primo e il secondo strato della soluzione impermeabile della linea **weberdry** ad esso correttamente abbinato. Il tessuto funge da armatura per il prodotto impermeabilizzante quando si è in presenza di supporti soggetti a deformazione anche di elevata entità e quindi a rischio di fessurazione (supporti non omogenei, irregolari, ripristinati localmente con malte cementizie). Nei risvolti parete-pavimento o nei punti singoli può essere usato il **weberdry TNT band**.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	weberdry TNT tessuto: rotolo 50 mt x 1 mt weberdry TNT band: rotolo 50 mt x 20 cm
Colori:	bianco

DATI TECNICI*

Peso specifico:	60 gr/mq
Fibre:	polipropilene
Allungamento:	> 30% (long) > 120% (trasv)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

PRODOTTI COMPATIBILI

Guaine elasto-cementizie come **weberdry elasto1 top** ed **elasto1 rapido**. Prodotti in pasta, quali: **weberdry pronto23 top** e **weberdry pronto24 top**.

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Preparare il sottofondo come suggerito dal prodotto impermeabilizzante elasto-cementizio della linea **weberdry** adottato.

APPLICAZIONE

- Applicare il prodotto impermeabilizzante sulla zona da trattare, quindi incollare il **weberdry TNT**, favorendo l'applicazione con una cazzuola o rullo, accertandosi che lo stesso risulti completamente annegato.

- Le sovrapposizioni in senso longitudinale e trasversale devono essere di ampiezza non minore di 10 cm.

- In accordo con la scheda tecnica del prodotto impermeabilizzante **weberdry**, eseguire il secondo strato rispettando i tempi previsti.

Avvertenze e raccomandazioni

Conservare in zona fresco e asciutto, la protezione contro la luce del sole.



Come realizzare un accessorio angolare con il **weberdry TNT band**: vedere scheda tecnica scaricabile dal sito www.it.weber

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.