



## weberpaint mistral

Idropittura lavabile traspirante mascherante

- Elevata capacità mascherante
- Ottima copertura
- Finitura molto opaca
- Resistenza al lavaggio
- Bassa odosità
- Conforme CAM

Normativa sulle emissioni di VOC dei prodotti per edilizia (Decreto 321-2011)



### CAMPI DI IMPIEGO

Idropittura lavabile traspirante dotata di effetto riempitivo, maschera le leggere imperfezioni del supporto o gli inestetismi applicativi. Realizza finiture opache uniformi su pareti e soffitti di tutti gli ambienti interni. Colorabile con sistema **tintometrico webercolorlook**

### SUPPORTI

Intonaci, rasature  
Gesso e cartongesso  
Superfici in calcestruzzo  
Vecchie pitture non sfarinanti e ben aderenti  
Tutti i supporti devono essere puliti, coesi ed esenti da polveri, muffe e vecchie pitture deboli o inconsistenti. Tutti i supporti con assorbimento elevato e/o irregolare e in calcestruzzo devono essere preparati con applicazione di primer **weberprim FIX** o **RA13** o **weberprim fondo**

### NON APPLICARE SU

Superfici inconsistenti, piastrelle, marmette e vecchi mosaici, supporti freschi o in presenza di umidità, all'esterno

### CONSUMO

0,09-0,11 lt/m<sup>2</sup> per strato; il consumo è influenzato da assorbimento, scabrosità del supporto, e dalle modalità applicative, si consiglia una prova applicativa preliminare per determinare il consumo esatto.

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchi da 12,5; 4 lt
Aspetto:	pasta bianca
Resa per confezione:	12,5l: 112-137 m <sup>2</sup> ; 4l: 36-44 m <sup>2</sup> ; per lt: 9-11 m <sup>2</sup> rese ad uno strato
Colori:	bianco/tinteggiabile con sistema tintometrico webercolorlook

### CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo di asciugatura:	Fuori polvere: 1h; Essiccazione in profondità: 12-24h
Acqua di diluizione:	20%-30% (in volume)
Tempo di attesa tra 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano:	4-5 ore

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

**DATI TECNICI\***

Granulometria:	S1 Fine < 100 µm
Massa volumica:	1,56÷1,62 kg/lt
Residuo secco:	- 64% in peso
Durabilità:	<b>18 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Viscosità (brookfield):	- 14000 cps (G6V20)
Brillantezza:	G4 Molto Opaco < 5 G.U. 85 (EN ISO 2813)
Resistenza all'abrasione a umido:	Classe 3 - ≥ 20 µm < 70 µm dopo 200 cicli (ISO 11998)
Coprenza:	Classe 2 (ISO 6504-3)
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe 1 - Alta (EN ISO 7783)

\* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Ciclo applicativo

**ATTREZZI**

Rullo di pelo, pennello, airless.

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da polveri, muffe e vecchie pitture deboli o inconsistenti. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con **weberklin M**.

Su supporti murali già dipinti con pitture a tempera inumidire la superficie e rimuovere lo strato di pitture a tempera mediante raschiatura, uniformare successivamente il supporto con prodotti idonei e ripulire accuratamente da polvere e sporcizia.

Applicare il primer **weberprim FIX** o **RA13** o il fondo di preparazione **weberprim fondo** (indicato quando **weberpaint mistral** è in colori intensi) o **weberprim fondo granello** (per ricreare l'effetto intonaco) seguendo la scheda tecnica specifica.

**APPLICAZIONE**

- Diluire con il 20%-30% (in volume) di acqua pulita e miscelare con miscelatore a basso numero di giri fino a rendere il prodotto omogeneo.
- A distanza di almeno 6 ore dall'ultima mano di primer o fondo, applicare la prima mano di **weberpaint mistral** utilizzando pennello, rullo o airless.
- Applicare **weberpaint mistral** in almeno due strati, attendere fra una mano e l'altra la completa asciugatura, almeno 4-5 ore (in normali condizioni di utilizzo).

**Avvertenze e raccomandazioni**

- Consultare la scheda di sicurezza
- Per la preparazione di quantitativi parziali si raccomanda di miscelare il prodotto tal quale prima di dividere il contenuto della confezione
- Pennelli, rulli e altri utensili che entrano in contatto con il prodotto devono essere puliti e ben conservati per evitare contaminazione batterica
- A lavoro ultimato il prodotto diluito non deve essere miscelato nella confezione originale con altro prodotto integro
- Dopo la pitturazione interna arieggiare adeguatamente i locali
- Utilizzare lo stesso lotto di produzione nel caso dei colorati
- I colori intensi risultano maggiormente sensibili a sollecitazioni superficiali e possono evidenziare sbiancamenti
- Non applicare con temperature ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C
- Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole

## Voce di Capitolato

Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura lavabile traspirante ad effetto mascherante, (tipo **weberpaint mistral** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente o a macchina (airless), su superfici preventivamente trattate con idoneo primer o fondo, con pennello o rullo, con un consumo di 0,09 - 0,11 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

<b>Massa volumica:</b>	1,56÷1,62 kg/lt
<b>Brillantezza:</b>	G4 Molto Opaco < 5 G.U. 85 (EN ISO 2813)
<b>Resistenza all'abrasione a umido:</b>	Classe 3 - $\geq 20 \mu\text{m}$ < $70 \mu\text{m}$ dopo 200 cicli (ISO 11998)
<b>Coprenza:</b>	Classe 2 (ISO 6504-3)
<b>Permeabilità al vapore acqueo:</b>	Classe 1 - Alta (EN ISO 7783)

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.