



webercote siloxcover TRAMA 1.2 - 1.5

Rivestimento colorato ai silossani effetto compatto, granulometria max 1.2 e 1.5 mm

- Massima traspirabilità e idrorepellenza
- Protegge da alghe, muffe e funghi
- Realizza texture dall'effetto compatto
- Ottima lavorabilità e scorrevolezza
- Rivestimento fibrorinforzato
- Compatibile con intonaci da risanamento **webersan**
- Compatibile con i sistemi per l'isolamento termico **webertherm**
- Alta pulibilità e bassa ritenzione dello sporco
- Resa elevata



EN 15824
Intonaco per esterni a base di leganti organici



CAMPI DI IMPIEGO

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, nei casi in cui sia necessario garantire massima traspirabilità associata ad un elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici, nei sistemi di isolamento termico a cappotto. L'elevata idrorepellenza ed il ridotto assorbimento d'acqua garantiscono inoltre un alto grado di pulibilità delle facciate. Contiene pigmenti ad elevata stabilità (**HSP: High Stability Pigments**) testati secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 11341.

SUPPORTI

Tutti devono essere trattati con preparatore di sottofondo **weberprim RC14** o **weberprim fondo**.
Nel caso di applicazione su sistemi per l'isolamento termico si suggerisce di utilizzare colori con IR > 30.

- Intonaci tradizionali, premiscelati a cemento-calce e alla calce idraulica naturale
- Intonaci da risanamento **webersan** (solo con **weberprim RC14**)
- Rasanti cementizi, superfici già rivestite con vecchi plastici o pitture purché ben aderenti
- Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento
- Intonaci termici, previa rasatura in due mani con rete

Rasature armate (gamma **webertherm AP60**) in sistemi di isolamento termico a cappotto (gamma **webertherm**).

NON APPLICARE SU

- Supporti diversi da quelli indicati
- Su supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati
- Vecchie pitture o rivestimenti se non perfettamente ancorati
- Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o pedonabili

CONSUMO

TRAMA 1.2: 1,7 - 1,9 kg/mq per mano,
TRAMA 1.5: 2,4 - 2,8 kg/mq per mano,
in funzione della regolarità del supporto

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da kg 25
Aspetto:	pasta colorata
Durata del prodotto:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	TRAMA 1.2: 13,2-14,7 mq per mano TRAMA 1.5: 8,9 - 10,4 mq per mano
Colori (mazzetta):	cartella colori weber

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C, U.R. max 85%
Tempo di asciugatura:	36÷48 ore
Tempo di attesa tra primer e 1ª mano:	min 6 ore - max 48 ore, a seconda delle condizioni atmosferiche e del supporto

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Granulometria:	TRAMA 1.2 granulometria max 1,2 mm, TRAMA 1.5 granulometria max 1,5 mm, effetto compatto
Reazione al fuoco:	nd
Massa volumica:	1,65 ÷ 1,75 kg/lt
Adesione:	≥ 0,3 MPa (EN 1542)
PH impasto:	9 ± 0,5
Assorbimento d'acqua:	W3 (EN1062-3)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	V2 (EN ISO 7783-2)
Conduttività termica:	λ = 1,11 W/mK (EN 1745)
Viscosità (brookfield):	120.000 ÷ 180.000 mPa·s (ASTM d2196)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Spatola in acciaio inox, frattazzo di plastica.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale esistente. Eliminare vecchie pitture e rivestimenti plastici. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con **weberklin M**. Da 6 a massimo 48 ore prima dell'applicazione di **webercote siloxcover TRAMA 1.2 - 1.5** il supporto deve essere trattato con **weberprim RC14** o con **weberprim fondo** (consigliato nel caso di applicazione di tinte chiare). Su supporti molto resinati si consiglia l'utilizzo di **weberprim RA13** o **weberprim fondo**. In presenza di supporti critici, per favorire una maggiore adesione, si consiglia l'uso di **weberprim RS12-A**.

APPLICAZIONE

- Il prodotto è pronto all'uso, deve solo essere mescolato accuratamente. In caso di applicazioni su sistema a cappotto attendere almeno 7 gg dopo la realizzazione dello strato di armatura.
- Applicare il prodotto con spatola in acciaio inox
- Frattazzare con movimento rotatorio utilizzando un frattazzo di plastica. L'effetto estetico può essere regolato, entro certi limiti, dal tempo di attesa tra l'applicazione e la frattazzatura.
- In caso di finiture policrome è opportuno delimitare con nastri adesivi le superfici da decorare. Staccare i nastri subito dopo la posa del materiale prima che questo indurisca, in modo da ottenere tagli netti.
- Nel caso di applicazione su sistemi "a cappotto" si suggerisce di utilizzare colori con indice di riflettanza > 30.

Avvertenze e raccomandazioni

- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita
- Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore
- Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti
- Proteggere le parti da non sporcare
- Lavare gli attrezzi con acqua prima che il prodotto indurisca
- Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali o creare opportuni tagli tecnici
- Nel caso di applicazione su isolamento termico, si consigliano tonalità di colore chiare (IR > 30)
- Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, in caso di vento e pioggia battente o imminente; su supporti affetti da umidità, gelati o in fase di disgelo o rischio gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Le caratteristiche di ciascun prodotto (tipologia ed eventuale presenza di inerte), del supporto (potere assorbente e tonalità) e le condizioni di illuminamento, possono modificare la percezione del colore.
- Per via della normale variabilità di alcune componenti del prodotto, sono possibili lievi differenze di tonalità tra il colore del prodotto finito e quello di riferimento della mazzetta colori

Voce di Capitolato

Realizzazione di protezione e decorazione di superfici murarie esterne ed interne di nuove e vecchie costruzioni con rivestimento colorato silossanico ad effetto compatto, costituito da resine siliconiche e stirolo-acriliche, inerti selezionati, pigmenti stabili agli U.V. e additivi specifici (tipo **webercote siloxcover TRAMA 1.2 - 1.5** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer o fondo, con spatola in acciaio inox, con un consumo per mano pari a: 1,8 kg/mq per il rivestimento a granulometria 1.2 mm e 2,6 kg/mq per il rivestimento a granulometria 1.5 mm. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa EN 15824.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Reazione al fuoco:	nd
Massa volumica:	1,65 ÷ 1,75 kg/lt
Assorbimento d'acqua:	W3 (EN1062-3)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	V2 (EN ISO 7783-2)
Conduttività termica:	$\lambda = 1,11 \text{ W/mK}$ (EN 1745)

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.